


K851.pl - Brio 23

Karta techniczna

04 / 2024



Knauf Płyta Brio 23

płyta gipsowo-włóknowa, 600 x 1200 mm

Opis produktu

Płyta gipsowo-włóknowa grubości 23 mm. Element jedno- i dwuwarstwowego systemu suchego jastrychu. Płyta Brio posiada frezowane krawędzie na tzw. zakładkę, łączone są ze sobą za pomocą kleju i wkrętów.

- Typ płyty: GF-W1 (wg EN 15283-2)
- Grubość płyty 23 mm

Zakres zastosowania

Suche jastrychy Knauf Brio stosowane są zarówno w nowych, jak i remontowanych obiektach mieszkalnych, biurowych, hotelach, obiektach użyteczności publicznej i innych.

Właściwości

- łatwy i prosty montaż
- odporne na nacisk rolek foteli biurowych
- możliwość stosowania w systemach ogrzewania podłogowego

K851.pl - Brio 23 Knauf Płyta Brio 23

płyta gipsowo-włóknowa, 600 x 1200 mm



Dodatkowe informacje

Stosowanie zgodnie z wytycznymi i zasadami montażu zawartymi w zeszycie technicznym F12.pl.

Dane techniczne

Ciężar	ok. 28.5 (kg/m ²)	
Reakcja na ogień	A2-s1,d0	EN 15283-2
Współczynnik paroprzepuszczalności [μ]	10/4 (EN ISO 10456)	EN 15283-2
Współczynnik przewodzenia ciepła [λ]	0.25 (W/mK)	EN 15283-2
Wytrzymałość na zginanie	spełnione	EN 15283-2

Przechowywanie

W suchym miejscu na paletach do płyt.

Zużycie / wydajność

1 warstwa	1 m ² / m ²
-----------	-----------------------------------

Forma dostawy

Nr artykułu

Płyta Brio 23 600 x 1200 (50)	82670
-------------------------------	-------

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

W rozumieniu art. 31 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r., niniejszy wyrób nie zawiera substancji, które spełniają kryteria klasyfikujące go jako niebezpieczne, w związku z czym nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia i dystrybucji karty charakterystyki.

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

Tel.: +48 22 369 5199

www.knauf.pl

Systemy podłogowe

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa